

MASSA PARA CALAFETAR MCM 897

DADOS TÉCNICOS

Armazenagem	12 meses (na embalagem original protegido de intempéries a temperatura inferior à 30°C)
Consistência	Massa moldável
Cores	Cinza e Preta
Peso específico	1,70 ± 0,1g/cm ³
Penetração	70 a 90 1/10 mm (com cone, peso extra de 150g/5")
Teor de Sólidos	99 ± 1 %
Teor de cinzas	49 ± 5 %
Resistência a água	Acima de 25 minutos
Medidas (dimensões)	Conforme Necessidade do Cliente

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Produto a base de borrachas sintéticas, cargas minerais, pigmentos, plastificantes e resinas sintéticas. Material desenvolvido para quem deseja uma vedação manual que tenha como princípio total eficácia a vedação e aderência da superfície a ser aplicada, resistência a temperatura, resistência a água, entre outros.

EMBALAGEM

De acordo com a necessidade do Cliente.

Foto ilustrativa



Notas

Para maiores informações de segurança , descarte, manuzeio e armazenagem, consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico). Antes de utilizar o produto o usuário deverá realizar testes para garantir que o produto é adequado para a aplicação que se destina.

DN-ET E 18
Rev. 02
Data: 19-05-2016

Telefone: (11)4546.8383
falecom@mastiflex.com.br
www.mastiflex.com.br