



## SELANTE DE POLIURETANO - MASTIFLEX G

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

Produto a base de poliuretano monocomponente, cargas minerais e aditivos. Material de secagem rápida. Produto cura ao entrar em contato com a umidade do ar formando um elastômero de alta resistência mecânica e a intempéries.

### DADOS TÉCNICOS

Armazenagem	12 Meses em temperatura ambiente
Consistência	Material pastoso tixotrópico
Cores	Branco, Cinza e Preto
Densidade (Antes da cura)	1,40 ± 0,2 g/cm <sup>3</sup>
Tempo de formação de Película Tubo	Aproximadamente 60 minutos
Tempo de formação de Película Sachê de 400ml e 600ml	Aproximadamente 30 minutos
Contração	< 4 %
Dureza Shore A	40
Alongamento de Ruptura	> 300%
Tração a Ruptura	> 1,8 Mpa
Resistência a temperatura	- 40°C a +120°C, Após secagem total

### INDICAÇÕES

Produto de uso geral, indicado para a Construção Civil, Naval, Automobilística, Metalúrgica, entre outros. Material utilizado em caminhões, baús, ônibus, refrigeração, containeres, calhas, rufos, para preenchimento de juntas de dilatação, colagem e vedação de diversos materiais como: madeira, aço alumínio, fibra de vidro, materiais cerâmicos, concreto e muito mais.

### EMBALAGEM

Tubo de 310g  
Sache de 400 ml  
Sache de 600 ml

### APLICAÇÕES

Poderá ser feita com pistola manual ou pneumática. Observar que as superfícies a serem aplicadas, devem estar isentas de

*Nota 1:* O Selante de Poliuretano Branco depois de aplicado e seco não sofre amarelamento por baixas temperaturas ou intempéries.

*Nota 2:* Para o contato do Selante de Poliuretano Branco com substâncias agressivas e manchantes (gases, líquidos, etc) sugerimos testes adicionais afim de garantir que a cor do produto não sofra alteração.

### Notas

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico). Antes de utilizar o produto o usuário deverá realizar testes para garantir que o produto é adequado para a aplicação que se destina.

DN-ET A 30  
Rev. 04  
Data: 16-05-2016

Telefone: ( 11 )4546.8383  
falecom@mastiflex.com.br  
www.mastiflex.com.br