

SELANTE DE POLIURETANO - MASTIFLEX G

AUTOMOTIVA

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Produto a base de poliuretano monocomponente, cargas minerais e aditivos. Material de secagem rápida. Produto cura ao entrar em contato com a umidade do ar formando um elastômero de alta resistência mecânica e a intempéries.

INDICAÇÕES

Produto de uso geral, indicado para a Construção Civil, Naval, Automobilística, Metalúrgica, entre outros. Material utilizado em caminhões, baús, ônibus, refrigeração, containeres, calhas, rufos, para preenchimento de juntas de dilatação, colagem e vedação de diversos materiais como: madeira, aço alumínio, fibra de vidro, materiais cerâmicos, concreto e muito mais.

INDUSTRIAL

DADOS TÉCNICOS

Armazenagem	12 Meses em temperatura ambiente
Consistência	Material pastoso tixotrópico
Cores	Branco, Cinza e Preto
Densidade (Antes da cura)	1,40 ± 0,2 g/cm ³
Tempo de formação de Película Tubo	Aproximadamente 60 minutos
Tempo de formação de Película Sachê de 400ml e 600ml	Aproximadamente 30 minutos
Contração	< 4 %
Dureza Shore A	40
Alongamento de Ruptura	> 300%
Tração a Ruptura	> 1,8 Mpa
Resistência a temperatura	- 40°C a +120°C, Após secagem total

EMBALAGEM

Tubo de 400 g
Sache de 400 ml
Sache de 860 g

NAVAL

Notas

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico). Antes de utilizar o produto o usuário deverá realizar testes para garantir que o produto é adequado para a aplicação que se destina.

CONSTRUÇÃO

APLICAÇÕES

Poderá ser feita com pistola manual ou pneumática. Observar que as superfícies a serem aplicadas, devem estar isentas de poeira, óleo e graxa.

Nota 1: O Selante de Poliuretano Branco depois de aplicado e seco não sofre amarelamento por baixas temperaturas ou intempéries.

Nota 2: Para o contato do Selante de Poliuretano Branco com substâncias agressivas e manchantes (gases, líquidos, etc) sugerimos testes adicionais afim de garantir que a cor do produto não sofra alteração.

DN-ET A 30
Rev. 05
Data: 07-02-2019

Telefone: (11) 4546.8383.
falecom@mastiflex.com.br
www.mastiflex.com.br





DESENHO ILUSTRATIVO

AUTOMOTIVA

INDUSTRIAL

NAVAL

CONSTRUÇÃO

