

SELATRINCAS - SELANTE ACRÍLICO ACRIFLEX

DADOS TÉCNICOS

Armazenagem	18 meses
Consistência	Material pastoso
Cores	Branco, Cinza e Preto
Odor	Após cura não apresenta odor
Peso Específico	1,60 ± 0,10 g/cm ³
Rendimento Teórico	400g para um filete com Ø de 8mm x 5.000mm
Secagem	À ± 25°C, e umidade relativa do ar à 70%. Um filme de 2mm ao toque de 1 hora e total 24 horas
Teor de Sólidos	Mínimo de 70%
Teor de Cinzas	Máximo de 45%
Viscosidade	28" a 38" (orifício 2mm 1kg de pressão)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Produto a base de resinas acrílicas, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos e tensoativos. O Selatrincas é um selante acrílico de excelente aderência e flexibilidade. Possui ótima resistência à água e a intempéries após secagem.

EMBALAGEM

Balde de 5 Kg.

Balde de 24 Kg.

Tubo de 400g.

INDICAÇÕES

Indicado para a vedação e preenchimento de trincas e fissuras em alvenaria, pinturas e repinturas em até 10 mm. É utilizado em diversas superfícies, como; concreto, lajes, telhas, calhas, rufos, painéis de refrigeração, câmeras frigoríficas, móveis de aço, ar condicionado, baús, policarbonatos, entre outros.

APLICAÇÕES

A aplicação poderá ser feita utilizando um pincel, espátula e aplicadores manuais, pneumáticos ou elétricos. A superfície deve estar firme, completamente limpa e seca. Certifique-se que a superfície está isenta de óleo, poeira, graxa e contaminantes.

MODO DE USAR

Abrir a trinca utilizando uma espátula ou esmerilhadeira até obter o formato em "V" com no máximo 10 mm de largura e profundidade de até 10 mm. Preencher as trincas com o produto SelaTrincas Mastiflex®. Aplicar de 2 à 4 demãos com intervalos de no mínimo 24 horas entre às aplicações. Aplicar um selador acrílico e aguardar no mínimo 24 horas. O produto poderá receber pinturas após estar completamente seco, em condições normais de temperatura (25°C).

NOTAS

As informações e as recomendações relativas à aplicação e a utilização final dos produtos MASTIFLEX®, são fornecidas com boa fé e transparência, baseadas em nosso conhecimento e experiência dos nossos produtos, quando devidamente armanezados, manuseados e aplicados em condições normais conforme recomendações da MASTIFLEX®. Sabemos que na prática, as diferenças entre materiais, substratos, superficiais e condições são imensuráveis, que nenhuma garantia com respeito a comercialização ou adaptação para em uso particular, nem qualquer obrigação surgida de qualquer relacionamento, pode ser inferida vinda desta informação, ou qualquer outra recomendação por escrito, ou ainda qualquer orientação oferecida.

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consulte a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico). No ambiente de trabalho cabe à empresa promover o treinamento aos seus colaboradores sobre manuseio e riscos relacionados à exposição ao produto químico. Antes de utilizar o produto, o usuário deve realizar testes preliminares para garantir que o produto seja adequado para a aplicação e fins pretendidos.

FOTO ILUSTRATIVA

