

PU CALHA - SELANTE DE POLIURETANO

DADOS TÉCNICOS

Armazenagem	12 meses em local seco, fresco e arejado.
Consistência	Material pastoso tixotrópico.
Cor	Cinza e Branco.
Densidade (antes da cura)	1,50 ± 0,2 g/cm ³ .
Dureza Shore A	40.
Sólidos	85 ± 10%.
Secagem	2 a 4 mm/dia.
Tempo da formação de película	60 minutos.
Viscosidade	40" à 55".

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Selante PU Calhas é um selante monocomponente à base de polímero híbrido de alta performance, especialmente desenvolvido para colagem, fixação e vedação de aço galvanizado. Trata-se de um produto tixotrópico que cura à temperatura ambiente por meio da umidade do ar, transformando-se em um elastômero de alta resistência.

EMBALAGEM

Tubo de 400g.

INDICAÇÕES

O PU Calhas é indicado para colagem, selamento, vedação e acabamento em telhados, calhas e rufos. É adequado para a união de diversos substratos, como aço, alumínio, vidro, dutos, galvanizado, fibra de vidro, zinco, materiais cerâmicos, rufos, pingadeiras, caixilhos, batentes, chapas metálicas, alvenaria, concreto, granito, madeira, pisos, rodapés, vidros e esquadrias.

MODO DE USAR

A superfície deve estar seca, limpa e isenta de pó, resíduos de outros materiais, gorduras e substâncias que possam impedir a perfeita aderência do produto ao substrato.

Corte a ponta do tubo e do bico aplicador em um ângulo de 45°.

Rosqueie o bico no tubo plástico e encaixe o tubo no aplicador manual ou pneumático. Aplique o produto diretamente sobre a superfície, certificando-se de que ele tenha tido contato com ambas as faces de aplicação ou com toda a área da junta a ser tratada.

NOTA: Aplique o selante na área desejada e faça o acabamento imediatamente. Se estiver utilizando fita adesiva, remova-a antes que o selante forme uma película. Após a abertura do tubo, utilize o produto imediatamente.

NOTAS

Reservamos o direito de, a qualquer momento, modificar ou atualizar a especificação técnica sem aviso prévio em qualquer momento. Os usuários deverão sempre consultar a versão mais recente da especificação técnica do produto. As informações e as recomendações relativas à aplicação e a utilização final dos produtos MASTIFLEX®, são fornecidas com boa fé e transparência, baseadas em nosso conhecimento e experiência dos nossos produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais conforme recomendações da MASTIFLEX®. Sabemos que na prática, as diferenças entre materiais, substratos, superfícies e condições são imensuráveis, que nenhuma garantia com respeito a comercialização ou adaptação para em uso particular, nem qualquer obrigação surgida de qualquer relacionamento, pode ser inferida vinda desta informação, ou qualquer outra recomendação por escrito, ou ainda qualquer orientação oferecida.

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consulte a FDS (Ficha com Dados de Segurança). No ambiente de trabalho cabe à empresa promover o treinamento aos seus colaboradores sobre manuseio e riscos relacionados à exposição ao produto químico. Antes de utilizar o produto, o usuário deve realizar testes preliminares para garantir que o produto seja adequado para a aplicação e fins pretendidos.

FOTO ILUSTRATIVA

