

FIXA & SELA TUDO**DADOS TÉCNICOS**

Armazenagem	24 meses em local seco, fresco e arejado.
Alongamento	Mínimo 150%.
Cor	Branco.
Consistência	Material pastoso tixotrópico.
Densidade (antes da cura)	1,50 ± 0,2 g/cm³.
Dureza Shore A	30 à 50 Shore A.
Resistência à Tração	Mínimo 1,5 Mpa.
Secagem	2mm à 4mm em até 24 horas.
Tempo da formação de película	Entre 30 à 60 minutos.
Viscosidade	10" à 30".

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Produto a base de poliuretano híbrido monocomponente, cargas minerais, aditivos e pigmentos. Material de secagem rápida. Produto cura ao entrar em contato com a umidade do ar formando um elastômero de alta resistência mecânica e a intempéries.

EMBALAGEM

Bisnaga 85g

INDICAÇÕES

O Fixa & Sela Tudo Mastiflex® é um selante híbrido monocomponente de coloração branca, a base de polímero de alta performance, resistente aos raios ultravioletas e alta rapidez de colagem. O produto é desenvolvido para as mais diversas aplicações, tanto em reparos domésticos, como profissionais. É utilizado em mármore, granitos, concreto, madeira, espelhos, vidros, pias, cubas, pisos, cerâmicas, metais, telhas calhas, alvenaria, painéis, box, molduras, chapas de metais e zinco, puxadores, esquadrias. Indicado para pequenos reparos. Utilizado também na formação de juntas de pisos e paredes, dilatação e folgas, piscinas pré-moldadas, entre outros.

MODO DE USAR

Retirar o lacre do Fixa & Sela Tudo Mastiflex®. Cortar o bico dosador no diâmetro necessário para garantir que a quantidade de produto seja suficiente. As superfícies a serem aplicadas devem estar secas, limpas, isentas de umidade, poeira, óleo e graxa. Para garantir a performance do adesivo, certifique-se que o adesivo teve contato com ambos os substratos onde foi realizado a vedação. Para que novas aplicações sejam feitas, deixar o bico dosador cheio após o uso, removendo a parte dura de material da extremidade do bico.

NOTAS

Reservamos o direito de, a qualquer momento, modificar ou atualizar a especificação técnica sem aviso prévio em qualquer momento. Os usuários deverão sempre consultar a versão mais recente da especificação técnica do produto. As informações e as recomendações relativas à aplicação e a utilização final dos produtos MASTIFLEX®, são fornecidas com boa fé e transparência, baseadas em nosso conhecimento e experiência dos nossos produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais conforme recomendações da MASTIFLEX®. Sabemos que na prática, as diferenças entre materiais, substratos, superfícies e condições são imensuráveis, que nenhuma garantia com respeito a comercialização ou adaptação para em uso particular, nem qualquer obrigação surgida de qualquer relacionamento, pode ser inferida vinda desta informação, ou qualquer outra recomendação por escrito, ou ainda qualquer orientação oferecida.

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consulte a FDS (Ficha com Dados de Segurança). No ambiente de trabalho cabe à empresa promover o treinamento aos seus colaboradores sobre manuseio e riscos relacionados à exposição ao produto químico. Antes de utilizar o produto, o usuário deve realizar testes preliminares para garantir que o produto seja adequado para a aplicação e fins pretendidos.

FOTO ILUSTRATIVA

