

SELANTE DE POLIURETANO MASTIFLEX G

DADOS TÉCNICOS

Armazenagem	12 Meses em temperatura ambiente.
Alongamento de Ruptura	> 200%.
Cores	Branco, Cinza e Preto.
Consistência	Material pastoso tixotrópico.
Densidade (Antes da cura)	1,50 ± 0,2 g/cm ³ .
Dureza Shore A	40 à 50 Shore A.
Secagem	2mm à 4mm em até 24 horas.
Tempo de formação de película (tubo)	30 à 60 minutos.
Tração a Ruptura	> 1,8 Mpa.
Viscosidade "	40 à 60".

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O Selante de Poliuretano Mastiflex G é um produto que conta com a tecnologia híbrida, que oferece um produto viscoso com forte aderência e de alta flexibilidade. Livre de solventes, o selante apresenta enorme resistência à intempéries e pode ser aplicado em serviços de áreas internas e externas.

EMBALAGEM

- Tubo 400g.
- Sachê 400 mL e 860g.

APLICAÇÕES

Corte a ponta do cartucho e rosqueie o bico aplicador, corte o bico aplicador na diagonal (45°) ou conforme o diâmetro desejado. Insira o cartucho na pistola. Prepare as superfícies a serem coladas ou seladas, as quais devem estar firmes, niveladas, limpas, livres de óleos, graxa, gordura e poeira.

INDICAÇÕES

Multifuncional, o Selante de Poliuretano Mastiflex G permite atender às diversas aplicações na construção civil, naval e no setor industrial. Pode ser utilizado para colar, selar e vedar, sendo ideal para juntas de dilatação, reformas e reparos, e também em juntas de calhas, telhados, rufos, dutos, decks e chapas de metais. Possui uma ótima adesão em diversos substratos, como; madeira, aço, alumínio, vidro, fibra de vidro, cerâmicos, concreto, entre outros.

IMPORTANTE: O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície e substrato onde será aplicado e de fatores externos, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e de superfície, temperatura e condições climáticas e locais. Além de conhecimento técnico e prático do aplicador, do usuário e outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

NOTAS

Reservamos o direito de, a qualquer momento, modificar ou atualizar a especificação técnica sem aviso prévio em qualquer momento. Os usuários deverão sempre consultar a versão mais recente da especificação técnica do produto. As informações e as recomendações relativas à aplicação e a utilização final dos produtos MASTIFLEX, são fornecidas com boa fé e transparência, baseadas em nosso conhecimento e experiência dos nossos produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais conforme recomendações da MASTIFLEX. Sabemos que na prática, as diferenças entre materiais, substratos, superfícies e condições são imensuráveis, que nenhuma garantia com respeito a comercialização ou adaptação para em uso particular, nem qualquer obrigação surgida de qualquer relacionamento, pode ser inferida vinda desta informação, ou qualquer outra recomendação por escrito, ou ainda qualquer orientação oferecida.

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consulte a FDS (Ficha com Dados de Segurança). No ambiente de trabalho cabe à empresa promover o treinamento aos seus colaboradores sobre manuseio e riscos relacionados à exposição ao produto químico. Antes de utilizar o produto, o usuário deve realizar testes preliminares para garantir que o produto seja adequado para a aplicação e fins pretendidos.

FOTO ILUSTRATIVA

