

Especificação Técnica

MASSA PARA CALAFETAR MCM 897

DADOS TÉCNICOS

Consistência	Massa moldável.
Cores	Cinza e Preta.
Peso específico	$1,70 \pm 0,1 \text{ g/cm}^3$.
Penetração	70 a 90 1/10 mm (com cone, peso extra de 150g /5").
Resistência a água	Acima de 25 minutos.
Teor de Sólidos	$99 \pm 1 \%$.
Teor de cinzas	$49 \pm 5 \%$.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Produto à base de polímeros sintéticos, desenvolvido para os segmentos industrial, da construção civil e automobilístico. Especialmente formulado para vedação, selagem e preenchimento de fissuras, oferece alta durabilidade, resistência à água e excelente aderência a diversos substratos. É totalmente moldável e de fácil aplicação.

ARMAZENAGEM

12 meses (embalagem original protegido de intempéries em temperatura ambiente).

EMBALAGEM

- De acordo com a necessidade do cliente.

INDICAÇÕES

Indicado para vedação e selagem de chapas metálicas, como aço, alumínio e aço galvanizado. Possui alto poder de adesão em ambas as faces, permitindo aplicação manual com fácil modelagem.

MODO DE USAR

Limpe a superfície, removendo óleos, poeira e demais impurezas. Em seguida, desenrole a faixa conforme a área de aplicação, exercendo pressão contínua e uniforme para evitar falhas.

NOTAS

Reservamos o direito de, a qualquer momento, modificar ou atualizar a especificação técnica sem aviso prévio em qualquer momento. Os usuários deverão sempre consultar a versão mais recente da especificação técnica do produto. As informações e as recomendações relativas à aplicação e a utilização final dos produtos MASTIFLEX®, são fornecidas com boa fé e transparência, baseadas em nosso conhecimento e experiência dos nossos produtos, quando devidamente armanezados, manuseados e aplicados em condições normais conforme recomendações da MASTIFLEX®. Sabemos que na prática, as diferenças entre materiais, substratos, superfícies e condições são imensuráveis, que nenhuma garantia com respeito a comercialização ou adaptação para uso particular, nem qualquer obrigação surgida de qualquer relacionamento, pode ser inferida vinda desta informação, ou qualquer outra recomendação por escrito, ou ainda qualquer orientação oferecida.

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consulte a FDS (Ficha com Dados de Segurança). No ambiente de trabalho cabe à empresa promover o treinamento aos seus colaboradores sobre manuseio e riscos relacionados à exposição ao produto químico. Antes de utilizar o produto, o usuário deve realizar testes preliminares para garantir que o produto seja adequado para a aplicação e fins pretendidos.



FOTO ILUSTRATIVA



