



Especificação Técnica

FIXA CUBA - SELANTE DE POLIURETANO

DADOS TÉCNICOS

Armazenagem	12 meses em local seco, fresco e arejado.
Alongamento a ruptura	> 150 %.
Consistência	Material pastoso tixotrópico.
Cor	Branco e Cinza.
Contração de volume	≤ 2 %.
Densidade (antes da cura)	1,40 ± 0,1 g/cm³.
Dureza Shore A	40 ± 5.
Resistência a tração	1,8 MPa.
Tempo de formação da película	35 ± 10 minutos.
Velocidade de cura	2 a 4 mm/dia.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Este produto é a base em poliuretano e cura através da umidade do ar. É especialmente recomendado para a fixação e colagem de cubas e pias. Trata-se de um selante monocomponente, conhecido por sua excelente elasticidade e secagem extremamente rápida. Sua composição química proporciona alta estabilidade e aderência em diversos materiais utilizados na construção civil.

EMBALAGEM Tubo 400 g.

APLICAÇÕES

O Fixa Cuba Mastiflex é um adesivo de alta performance, desenvolvido especificamente para a instalação de cubas em pias de mármore, granito, pedras e concreto. Oferece qualidade e segurança na aplicação, e é amplamente utilizado no mercado de construção e decoração. Além disso, proporciona uma excelente aderência em diversos materiais, como vidro, cerâmica, madeira e alumínio.

MODO DE USAR

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de qualquer resíduo de pó, graxa e umidade. A aplicação deve ser feita com uma pistola manual ou pneumática.

Corte a ponta do cartucho e ajuste o bico aplicador em um ângulo de 45º, no tamanho e espessura desejados.

Rosqueie o bico no cartucho e insira-o na pistola aplicadora. Para garantir um desempenho ideal, certifiquese de que o selante entre em contato com ambas as superfícies. Aplique o selante de forma contínua ao redor da borda da cuba, garantindo uma camada uniforme para evitar vazamentos.

Este produto permite ajustes por até 10 minutos após a aplicação. Se as peças forem pesadas, utilize um suporte e calços até a secagem completa do adesivo.

NOTA: A área ao redor da aplicação pode ser protegida com fita crepe. Remova a fita imediatamente após a conclusão da aplicação.

NOTAS

Reservamos o direito de, a qualquer momento, modificar ou atualizar a especificação técnica sem aviso prévio em qualquer momento. Os usuários deverão sempre consultar a versão mais recente da especificação técnica do produto. As informações e as recomendações relativas à aplicação e a utilização final dos produtos MASTIFLEX®, são fornecidas com boa fé e transparência, baseadas em nosso conhecimento e experiência dos nossos produtos, quando devidamente armanezados, manuseados e aplicados em condições normais conforme recomendações da MASTIFLEX® Sabemos que na prática, as diferenças entre materiais, substratos, superficíeis e condições são imensuráveis, que nenhuma garantia com respeito a comercialização ou adaptação para em uso particular, nem qualquer obrigação surgida de qualquer relacionamento, pode ser inferida vinda desta informação, ou qualquer outra recomendação por escrito, ou ainda qualquer orientação oferecida.

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consulte a FDS (Ficha com Dados de Segurança). No ambiente de trabalho cabe à empresa promover o treinamento aos seus colaboradores sobre manuseio e riscos relacionados à exposição ao produto químico. Antes de utilizar o produto, o usuário deve realizar testes preliminares para garantir que o produto seja adequado para a aplicação e fins pretendidos.

DN-ET A 36 Rev. 08 Data: 14.02.2025

Telefone: (11) 4546.8383. falecom@mastiflex.com.br www.mastiflex.com.br

Pág. 1 de 2





FOTO ILUSTRATIVA

