

Especificação Técnica

MASSA PARA CALAFETAR MCM – 801

DADOS TÉCNICOS

Armazenagem	25 Meses em temperatura ambiente.
Consistência	Massa moldável.
Cores	Cinza e Preto.
Dureza Penetrômetro	100 à 125 1/10mm (Penetração cone + 150 g em 5").
Odor	Não apresentado odor.
Peso Específico	1,80 ± 0,1 g/cm³.
Secagem	Não Secativo.
Teor de Sólidos	99 ± 1%.
Teor de Cinzas	50 ± 5 %.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Produto à base de borrachas sintéticas, desenvolvido especialmente para atender a diversas aplicações de vedação. Sua composição química proporciona alta aderência, durabilidade e excelente desempenho, mantendo-se moldável e flexível após a aplicação. Apresenta fácil aplicação e proporciona vedação eficiente, além de um ótimo acabamento estético.

EMBALAGEM

Caixinha de Filetes com 350 g.

Faixas, filetes ou pacotes, conforme a necessidade do cliente.

APLICAÇÕES

Indicado para o preenchimento e vedação de juntas e fissuras em diversas aplicações. Utilizado na calafetação de juntas de carrocerias automotivas, baús de alumínio e vedação de chapas metálicas. Também recomendado para vedação em equipamentos de iluminação, aparelhos de ar-condicionado, sistemas de som, refrigeradores e freezers, além de aplicações em calhas e pias. Proporciona aplicação precisa, eficiente e acabamento adequado.

MODO DE USAR

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeira, óleo, graxa, ferrugem ou quaisquer partículas soltas que possam comprometer a aderência do produto. Caso necessário, utilizar escova de aço, pano seco ou lixa para remover resíduos e contaminantes.

Aplicar a massa manualmente, exercendo leve pressão, de modo a formar uma camada uniforme e contínua sobre a área desejada. Após a aplicação, alisar o produto para garantir o preenchimento completo das frestas ou juntas, proporcionando melhor vedação e acabamento.

NOTAS

Reservamos o direito de, a qualquer momento, modificar ou atualizar a especificação técnica sem aviso prévio em qualquer momento. Os usuários deverão sempre consultar a versão mais recente da especificação técnica do produto. As informações e as recomendações relativas à aplicação e a utilização final dos produtos MASTIFLEX®, são fornecidas com boa fé e transparência, baseadas em nosso conhecimento e experiência dos nossos produtos, quando devidamente armanezados, manuseados e aplicados em condições normais conforme recomendações da MASTIFLEX®. Sabemos que na prática, as diferenças entre materiais, substratos, superfícies e condições são imensuráveis, que nenhuma garantia com respeito a comercialização ou adaptação para uso particular, nem qualquer obrigação surgida de qualquer relacionamento, pode ser inferida vinda desta informação, ou qualquer outra recomendação por escrito, ou ainda qualquer orientação oferecida.

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consulte a FDS (Ficha com Dados de Segurança). No ambiente de trabalho cabe à empresa promover o treinamento aos seus colaboradores sobre manuseio e riscos relacionados à exposição ao produto químico. Antes de utilizar o produto, o usuário deve realizar testes preliminares para garantir que o produto seja adequado para a aplicação e fins pretendidos.



FOTO ILUSTRATIVA

