

Especificação Técnica

VEDA CALHA ACRÍLICO

DADOS TÉCNICOS

Armazenagem	18 Meses em temperatura ambiente.
Consistência	Material pastoso tixotrópico.
Cor	Cinza.
Odor	Após cura não apresenta odor.
Peso Específico	1,60 ± 0,10 g/cm³.
Secagem à 25°C	Um filme de 2mm, ao toque 1 hora e total 24 horas.
Teor de Sólidos	Mínimo de 70%.
Teor de Cinzas	Máximo de 45%.
Viscosidade	28" a 38" (Orifício 2mm 1 kg de pressão).

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Veda Calha é um selante multifuncional à base de resinas acrílicas elastoméricas de alta resistência. Desenvolvido com tecnologia moderna, apresenta excelente aderência a diversos substratos, além de proporcionar vedação eficiente e permanente.

Após a cura, forma uma película totalmente impermeável, com alta resistência às intempéries, boa resistência mecânica e flexibilidade duradoura, acompanhando pequenas movimentações das superfícies sem trincar.

O produto possui consistência tixotrópica, não escorre durante a aplicação e facilita o acabamento.

EMBALAGEM

Pote de 500g.

APLICAÇÕES

Indicado para vedação de calhas metálicas e plásticas, rufos e emendas de chapas em telhados, garantindo selagem entre superfícies metálicas ou plásticas. O produto também auxilia na fixação dos componentes após a aplicação. Recomendado para vedação de trincas em telhas de fibrocimento, cerâmicas e junções de telhas metálicas.

MODO DE USAR

As superfícies devem estar limpas, secas e livres de partículas soltas, graxa, mofo, óleos, gorduras ou qualquer tipo de contaminante que possa prejudicar a adesão do produto.

Recomenda-se utilizar escova de aço ou lixa para remover resíduos e partículas soltas da superfície.

A aplicação deve ser realizada manualmente, de forma uniforme e contínua, com o auxílio de pincel, trincha ou espátula, garantindo o completo preenchimento da área a ser vedada.

Importante: Evitar contato com água antes da secagem completa, garantindo o desempenho ideal da vedação.

Nota: Não aplicar o produto sobre superfícies úmidas ou em dias chuvosos.

NOTAS

Reservamos o direito de, a qualquer momento, modificar ou atualizar a especificação técnica sem aviso prévio em qualquer momento. Os usuários deverão sempre consultar a versão mais recente da especificação técnica do produto. As informações e as recomendações relativas à aplicação e a utilização final dos produtos MASTIFLEX, são fornecidas com boa fé e transparência, baseadas em nosso conhecimento e experiência dos nossos produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais conforme recomendações da MASTIFLEX. Sabemos que na prática, as diferenças entre materiais, substratos, superfícies e condições são imensuráveis, que nenhuma garantia com respeito a comercialização ou adaptação para em uso particular, nem qualquer obrigação surgida de qualquer relacionamento, pode ser inferida vinda desta informação, ou qualquer outra recomendação por escrito, ou ainda qualquer orientação oferecida.

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consulte a FDS (Ficha com Dados de Segurança). No ambiente de trabalho cabe à empresa promover o treinamento aos seus colaboradores sobre manuseio e riscos relacionados à exposição ao produto químico. Antes de utilizar o produto, o usuário deve realizar testes preliminares para garantir que o produto seja adequado para a aplicação e fins pretendidos.

FOTO ILUSTRATIVA

