

Especificação Técnica

MCM-658 FITA BUTÍLICA - SOBREPOSIÇÃO DE TELHAS

DADOS TÉCNICOS

Armazenagem	12 meses em temperatura ambiente.
Consistência	Massa moldável.
Cor	Cinza.
Peso Específico	1,55 ± 0,1 g/cm³.
Penetração	75 à 95 1/10mm (cone 5", com peso extra 150g.
Teor de Sólidos	99 ± 1 %.
Temperatura de Trabalho	- 40°C à 80°C.
Temperatura de Aplicação	- 20°C à 50°C.
Teor de Cinzas	45 ± 5 %.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Fita butílica, especialmente desenvolvido para vedações e selagem entre chapas, alta flexibilidade e durabilidade, fitas não secativas, de alta elasticidade e excelente aderência. Resistente à temperatura e a água e de fácil aplicação.

EMBALAGEM

- 9,5mm × 2,3 mm × 13.700 mm - 22,2mm × 4,7mm × 12.200 mm
- 12,5mm × 2,3mm × 13.700 mm

APLICAÇÕES

Aplicado principalmente na sobreposição longitudinal de telhas sanduíche, nos transpasses transversais e em regiões que exigem vedação contínua. Também é amplamente utilizado em dutos de ar-condicionado, carrocerias de ônibus, baús de alumínio e na vedação de rebitegens de chapas.

MODO DE USAR

Preparação da superfície: Certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca e livre de poeira, óleo ou outros contaminantes que possam comprometer a adesão.

Aplicação da fita: Desenrole a Fita Butílica e aplique-a diretamente sobre a área de vedação, posicionando-a na região de sobreposição das telhas.

Remoção do protetor: Remova o papel protetor da fita e pressione firmemente contra a superfície para garantir boa fixação e posicionamento adequado.

Sobreposição das telhas: Posicione a telha superior realizando a sobreposição conforme o sistema de montagem do telhado.

Costura da telha: Realize a costura (fixação mecânica) das telhas, garantindo a compressão da fita e a vedação adequada do conjunto.

Importante: A Fita Butílica deve sempre ser aplicada entre as chapas metálicas da telha e posteriormente comprimida através da costura/fixação mecânica.

Este produto não possui função estrutural de colagem, atuando exclusivamente como elemento de vedação.

NOTAS

Reservamos o direito de, a qualquer momento, modificar ou atualizar a especificação técnica sem aviso prévio em qualquer momento. Os usuários deverão sempre consultar a versão mais recente da especificação técnica do produto. As informações e as recomendações relativas à aplicação e a utilização final dos produtos MASTIFLEX®, são fornecidas com boa fé e transparência, baseadas em nosso conhecimento e experiência dos nossos produtos, quando devidamente armazeados, manuseados e aplicados em condições normais conforme recomendações da MASTIFLEX®. Sabemos que na prática, as diferenças entre materiais, substratos, superfícies e condições são imensuráveis, que nenhuma garantia com respeito a comercialização ou adaptação para uso particular, nem qualquer obrigação surgida de qualquer relacionamento, pode ser inferida vinda desta informação, ou qualquer outra recomendação por escrito, ou ainda qualquer orientação oferecida.

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consulte a FDS (Ficha com Dados de Segurança). No ambiente de trabalho cabe à empresa promover o treinamento aos seus colaboradores sobre manuseio e riscos relacionados à exposição ao produto químico. Antes de utilizar o produto, o usuário deve realizar testes preliminares para garantir que o produto seja adequado para a aplicação e fins pretendidos.

FOTO ILUSTRATIVA

