

## SILICONE NEUTRO MASTIFLEX

### DADOS TÉCNICOS

Alongamento de ruptura	≥ 500 %.
Consistência	Líquido pastoso.
Cores	Branco, Cinza, Incolor e Preto.
Cura gradativa 23°C e 50% U.R em 24 horas	3 à 5mm.
Densidade (antes da cura)	0,940 g/cm³.
Odor	Neutro.
Rendimento teórico	240g para um filete com Ø de 8mm x 5.230mm.
Tempo da formação de película 23°C e 50% U.R.	≤ 25'.

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

O Silicone Neutro Mastiflex é um produto versátil e inodoro, especialmente formulado para aplicações em ambientes internos e externos.

Adere com eficiência a superfícies lisas e porosas, oferecendo excelente desempenho em diferentes materiais. Sua composição proporciona alta resistência e um acabamento limpo e sofisticado.

Devido à sua fórmula estável, o produto preserva a integridade dos substratos, evitando manchas e a corrosão de metais, o que garante durabilidade e segurança nas aplicações.

### ARMAZENAGEM

12 meses (armazenado na embalagem original, protegido de intempéries e em temperatura ambiente.

### EMBALAGEM

- Tubo de 240 g.

### APLICAÇÃO

O Silicone Neutro é um selante de alto desempenho, indicado para aplicações em diversos setores, como construção civil, vidraçaria e esquadrias, setor imobiliário e painéis solares, entre outros. Apresenta excelente capacidade de vedação e adesão em uma ampla gama de substratos, incluindo concreto, alvenaria, pedras naturais e cerâmicas, madeira selada, metais (como alumínio, aço e aço galvanizado), vidros comuns e temperados, vidros laminados e aramados, espelhos e superfícies pintadas ou tratadas.

### MODO DE USAR




1. A superfície deve estar limpa, seca e livre de contaminantes. Limpe a superfície com álcool isopropílico, garantindo que ela permaneça seca antes da aplicação.




2. Corte a ponta do cartucho e o bico aplicador utilizando um estilete em um ângulo de 45°, ajustando ao tamanho e à espessura desejados.



3. Rosqueie o bico aplicador no cartucho e encaixe-o na pistola.



4. Aplique o silicone de forma uniforme na área desejada e finalize o acabamento imediatamente após a aplicação.



**IMPORTANTE:** Se necessário, delimite a área de aplicação com fita adesiva e remova-a antes da secagem do silicone. Após a abertura, utilize todo o conteúdo do produto. Limpe as ferramentas antes da cura, pois, depois de curado, o silicone só poderá ser removido mecanicamente.

## FOTO ILUSTRATIVA



## NOTAS

Reservamos o direito de, a qualquer momento, modificar ou atualizar a especificação técnica sem aviso prévio em qualquer momento. Os usuários deverão sempre consultar a versão mais recente da especificação técnica do produto. As informações e as recomendações relativas à aplicação e a utilização final dos produtos MASTIFLEX®, são fornecidas com boa fé e transparência, baseadas em nosso conhecimento e experiência dos nossos produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais conforme recomendações da MASTIFLEX®. Sabemos que na prática, as diferenças entre materiais, substratos, superfícies e condições são imensuráveis, que nenhuma garantia com respeito a comercialização ou adaptação para em uso particular, nem qualquer obrigação surgida de qualquer relacionamento, pode ser inferida vinda desta informação, ou qualquer outra recomendação por escrito, ou ainda qualquer orientação oferecida.

Para maiores informações de segurança, descarte, manuseio e armazenagem, consulte a FDS (Ficha com Dados de Segurança). No ambiente de trabalho cabe à empresa promover o treinamento aos seus colaboradores sobre manuseio e riscos relacionados à exposição ao produto químico. Antes de utilizar o produto, o usuário deve realizar testes preliminares para garantir que o produto seja adequado para a aplicação e fins pretendidos.